

Laboratorio I+D
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
FG-75-00-44
 Versión 3 / Vigencia: 29/07/2015

Denominación Comercial:
Look Látex para Uso Interior
Producto:
 Pintura al agua tipo emulsión, para uso interior


ENSAYO	RESULTADO	LIBERACIÓN
Uniformidad y asentamiento	Cumple ensayo	
Dilución	Cumple ensayo	
Viscosidad Stormer a 20°C +/- 0,5°C, UK	100 +/- 2	✓
Densidad a 20°C +/- 0,5°C, g/cm³	1,265 +/- 0,2	
Estabilidad	Cumple ensayo	
Contenido de Titanio, g/100 g	> 10	
Materias volátiles entre 105°C y 110°C, g/100 g	61,0 +/- 2,0	
Plomo en materias no volátiles, g/100 g	No contiene	
Secado		
Tacto, minutos	45 +/- 5	
Duro, minutos	55 +/- 5	
Opacidad, %	98 +/- 2	
Poder cubritivo	Cumple ensayo	✓
Aplicabilidad		
Con pincel	Buena	
Con rodillo	Buena	
Con soplete airless	Buena	
Aspecto de la superficie pintada		
Con pincel	Bueno	
Con rodillo	Bueno	
Con soplete airless	Bueno	
Resistencia al amarillamiento en la oscuridad	Cumple ensayo	
Resistencia a la abrasión en húmedo	Cumple ensayo	
Rendimiento en extensión, m² por lt y por mano	12 - 16	
Color	Blanco	

Ensayos basados en la Norma IRAM 1226

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción
Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4
Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina
 Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140 - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.